

DOMAINES D'UTILISATION

Joint coloré plastifié spécialement étudié pour le jointement de tous carrelages sur sols et murs, intérieurs et extérieurs (cuisines, salles de bain, piscines, planchers chauffants basse température...).

Convient parfaitement au jointement des grés, faïences, céramiques, terres cuites, émaux, pâtes de verre, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Produit à base de ciment, résines synthétiques, adjuvants charges minérales fines, pigments.

- Poudre prête à gâcher
- Imperméable
- Joint de 1 à 10 mm
- Sans retrait, ni fissure
- Assortiment de 23 teintes
- Couleurs stables à la lumière
- Ne raye pas la faïence
- **Décojoint** résiste à l'eau et aux agents courants de nettoyage.

PRÉPARATION ET APPLICATION

Se conformer au DTU 52.1.

Attendre au moins 24 heures, après la pose du carrelage, pour appliquer le **Décojoint**.

Appliquer entre 5 et 30°C.

Largeur des joints : 1 à 10 mm (avec des carreaux en terre cuite il est prudent de ne pas dépasser 6 mm).

- Mélanger le contenu de la boîte de 3 kg dans un litre d'eau environ (1/3 de litre pour la boîte de 1 kg). Verser progressivement la poudre jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse.
- Durée d'utilisation de la pâte : 20 à 30 minutes.
- Étaler le mélange obtenu à l'aide d'une raclette en caoutchouc passée en diagonale.
- Veiller au bon remplissage des joints.
- Le nettoyage des carrelages s'effectue dès le début de la prise (45 minutes environ) à l'aide d'une éponge très légèrement humide.
- Terminer au chiffon sec après séchage complet (2 à 3 heures).



PRÉCAUTION D'EMPLOI

Avant toute application de **Décojoint**, il est recommandé de traiter les carrelages poreux ou rugueux avec le **Bouche Pores HDC** qui :

- Facilite le nettoyage
- Évite l'incrustation des couleurs.

Irritation éventuelle liée à la présence de ciment. Se reporter aux indications de l'étiquette.

RENDEMENT

En kg/m²

Largeur des joints en mm	Dimension des carrelages					
	5x5	10x10	15x15	20x20	30x30	40x40
2	0,60	0,50	0,30	0,25	0,20	
3	1,4	0,75	0,50	0,40	0,30	
5	1,5	1,25	0,80	0,60	0,40	
6	2,6	1,45	1	0,85	0,75	0,65
10				1,85	1,35	1

Valeurs données à titre indicatif, variant en fonction de l'épaisseur des carrelages.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais. **Décojoint** se conserve 2 ans dans son emballage non ouvert.